

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO

VR 225 PRONTO *

RIPARA E RIPRISTINA IL MANTO STRADALE

Realizzato con miscela di bitumi, emulsioni ed inerti selezionati. E' il prodotto ideale per piccole riparazioni o manutenzioni stradali dove sono necessari un rapido intervento ed un pratico impiego. Viene impiegato come primo intervento per riparazioni e risanamenti di manti stradali, chiusura di buche, raccordi e rappezamenti vari anche con traffico in corso. Pronto all'uso, che non necessita di particolari preparazioni del fondo e di esecuzione di finiture, o di attrezzature particolari. Viene impiegato a freddo, in tutte le stagioni specialmente nei periodi più rigidi e piovosi perché non teme l'umidità ed il gelo. Il traffico veicolare dopo l'applicazione garantirà la perfetta compattazione

MONOCOMPONENTE

CARATTERISTICHE:

- ASPETTO Solido nero
- LEGANTE BITUMINOSO: bitume stradale 70/100 (norme EN 12591) con percentuale riferita agli aggregati pari al 5.6 (bitume +additivo)
- TEMPERATURA D'IMPIEGO 5÷35 °C
- DOSAGGIO 16 kg. di prodotto per ogni metro quadro e per ogni centimetro di spessore della buca
- SPESSORE UTILE PER L'APPLICAZIONE:
Minimo 2÷3 cm. / Massimo 5÷6 cm



MODALITA' D'USO: impiegato a freddo. Prima dell'impiego, si consiglia di ripulire l'area oggetto dell'intervento da eventuale materiale polverento e grossolano ed eliminare eventuali presenze d'acqua. utilizzare materiale sempre fresco e di non stoccare a lungo il materiale in magazzino specialmente a ridosso dei cambi di stagione. Per una migliore riuscita dell'applicazione si consiglia di spolverare le superfici finite con cemento nella stagione estiva e con sabbia fine nella stagione invernale. Sensibile ai cambi di temperatura quando e' ancora nella confezione. Ad abbassamenti di temperatura la sua consistenza potrebbe risultare eccessivamente compatta e quindi difficilmente applicabile; viceversa in presenza di un aumento sostanziale della temperatura atmosferica l'impasto potrebbe risultare eccessivamente morbido ed avere difficoltà di essiccazione. Evitare lo stoccaggio all'aperto per lunghi periodi. Si consiglia l'applicazione e la conservazione del materiale con temperature non inferiori a 5 °C.

Confezioni da: sac. kg 25



WWW.ORPC.IT

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi)
Tel. 02 90963395 - commerciale@orpc.it

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE